

52-600 & 52-700

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Admitido para manipulación de alimentos

El guante es aceptable para aplicaciones de manipulación de alimentos y cumple con 21CFR partes 170-199, y es adecuado para algunos entornos críticos.

Resistencia química excepcional

Protege la mano de una amplia gama de peligros químicos. Excelente resistencia a la perforación. Fabricado a partir de nitrilo que ofrece hasta cuatro veces la resistencia a la perforación comparado con el látex de caucho natural y tres veces la resistencia de los guantes de neopreno similares.

Prevención de alergias tipo I

No contiene proteínas de látex de caucho natural, lo que previene las alergias de tipo I en el usuario. Este producto contiene aceleradores (tipos ditiocarbamato, zinc-mercaptopbenzotiazol) que no deben utilizarse en caso de hipersensibilidad a estas sustancias.

Fácil colocación y agarre

Este guante ofrece una fácil colocación y un fuerte agarre en condiciones secas o húmedas. El guante es muy versátil y adecuado para muchos usos diferentes.



Estándares

Conformidad con la normativa a petición:
Directiva de dispositivos médicos 93/42 / EEC: Clase I.
Reglamento EPI (UE) 2016/425: Categoría I o III.
Reglamento (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos.
Conformidad con las normas: EN 21420:20, EN455-1,2,3,4, EN ISO 374-1:16+A:18, EN 374-2:14, EN 16523-1:15, EN 374-4:13, EN ISO 374-5:16 (sujeto a etiquetado), UNI EN1186, EN13130; ASTM D3578:19, ASTM D6319:19, ASTM F1671M:13


52-600		52-700	
Material	Caucho de nitrilo butadieno		
Color	Azul violeta		
Diseño	Empolvados, ambidiestros,con dedos texturizados	Sin polvo, ambidiestros,con dedos texturizados	
Diseño	Puño enrollado		
Control de calidad	ISO 9001, ISO 13485		
Empaque	100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de envío, 1000 guantes por caja de envío		
Almacenamiento	Almacenar en el embalaje original en un lugar seco y oscuro a una temperatura de 10°C a 30°C. Consulte las pautas de almacenamiento de productos de caucho como se describe en ISO 2230: 02.		

Almacenamiento	Asegúrese de que el área de almacenamiento se mantenga fresca, seca y libre de polvo, evite la ventilación y el almacenamiento cerca del equipo de fotocopia. Los iones de cobre decoloran el guante. Proteja los guantes contra las fuentes de luz ultravioleta, como la luz solar y los agentes oxidantes. El almacenamiento por encima de 30°C conducirá a un envejecimiento acelerado y debe evitarse.	
País de origen	Vietnam	Malasia

PROPIEDADES FÍSICAS

	VALORES TÍPICOS					VALORES TÍPICOS
	TALLA	S 6 ½-7	M 7 ½-8	L 8 ½-9	XL 9 ½-10	ASTM D3578/EN 455-2
Largo (mm)	52-600	240	240	240	240	
	52-700	300	300	300	300	
Ancho de palma promedio (mm)	52-600	80	95	110	110	
	52-700	75	85	85	105	

Libre de agujeros	1.5 AQL (según EN 455-1, muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, G-1)	ASTM D3578/EN 455-1
Dimensiones y propiedades físicas	4.0 AQL (según ASTM D3578, muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, S-2)	
Grosor de la palma de pared simple	(mm: 0.05) / (mils: 1.96)	ASTM D3578/EN 455
	DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO	
Resistencia a la tracción	> 14 MPa	ASTM D6319
Alargamiento a la rotura (%)	> 500	ASTM D6319
Fuerza en el descanso (N)	≥ 6	EN 455-2



MicroMed® es una marca registrada de Vanguard
www.vangardsafety.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en equipos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido. *Imágenes con fines ilustrativos, los acabados o colores pueden tener ligeras variaciones respecto al producto real.