

48-600

FICHA TÉCNICA

Propósito

Protección general de las manos contra gérmenes y bacterias, así como prevención de la contaminación.

Caraterísticas

Guantes de examinación, no estériles, de grado médico. Pueden ser utilizados para tareas similares o como protección en otras actividades.

Hechos de látex de caucho 100% natural que debido a sus propiedades elásticas proporciona gran resistencia, comodidad, un ajuste y agarre superior.

Acabado con polvo de almidón de maíz (polvo absorbible grado USP-United States Pharmacopeia).

Normas y estándares

Conformidad con los estándares:

EN 420, EN 374, EN 16523-1

EN 455, EN 455-2, EN 455-3

ISO 2859-1, EN ISO 21171

ASTM D3578, ASTM D3767

ASTM D412, ASTM D573

Precaución

Se han detectado casos aislados de reacciones alérgicas al caucho o polvo de látex. El látex de caucho natural puede causar irritación de la piel y sensibilización (una reacción alérgica de la piel) en algunas personas.

Este producto contiene aceleradores (tipo ditiocarbamato) no debe usarse en hipersensibilidad a este tipo de sustancias.

Polvo residual y contenido de proteínas

Polvo residual no más de 10 mg por dm². Nivel de proteína: no más de 150 µg de proteína extraíble en agua por decímetro cuadrado de guante.

48-600

Material	100% látex de caucho natural
Color	Blanco
Tratamiento	Interior preemplovado
Diseño del guante	Ambidiestros, puño enrollado y punta de los dedos con acabado texturizado
Control de calidad	ISO 9001, ISO 13485
Empaque	100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de envío, 1000 guantes por caja master en tallas S a L, (talla XL 90 guantes por dispensador, 10 por caja, 900 por caja master).
Almacenamiento	Almacenar en el embalaje original en un lugar seco y oscuro a una temperatura de 10°C a 30°C. Se recomienda almacenar por un máximo de 5 años (ver fecha de producción en caja).

Almacenamiento	Asegúrese de que el área de almacenamiento se mantenga fresca, seca y libre de polvo, evite la ventilación y el almacenamiento cerca del equipo de fotocopia. Los iones de cobre decoloran el guante. Proteja los guantes contra las fuentes de luz ultravioleta, como la luz solar y los agentes oxidantes. El almacenamiento por encima de 30°C conducirá a un envejecimiento acelerado y debe evitarse.
País de origen	Tailandia

PROPIEDADES FÍSICAS

	VALORES TÍPICOS						VALORES TÍPICOS
	TALLA	XS 5 ½-6	S 6 ½-7	M 7 ½-8	L 8 ½-9	XL 9 ½-10	EN 455-2
Largo (mm)	48-600	240	240	240	240	240	
Ancho de palma promedio (mm)	48-600	80 mm	80mm	95mm	110mm	110mm	
Libre de agujeros			1.5 AQL (según EN 455-1, muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, G-1)				EN 455-1
Dimensiones y propiedades físicas			4.0 AQL (según EN 455-1, muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, G-1)				
Grosor de la palma de pared simple			(mm: 0.8) / (mils: 3.14)				ASTM D3578 / ASTM D3767
			DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO				
Resistencia a la tracción			> 14 MPa				ASTM D3578 ASTM D573 / ASTM D412 EN455-2
Alargamiento a la rotura (%)			> 500				
Fuerza en el descanso (N)			≥ 6				

MicroMed® es una marca registrada de Vanguard
www.vangardsafety.com

